

TERMÉK ADATLAP

JUTAFOL[®] REFLEX N 150

Típus: A


érvényes 2013.01.01-től

Felülvizsgálva: 2020.07.08.

| TULAJDONSÁGOK | SZABVÁNY MÉRTEKEGYSÉG | NÉVLEGES ÉRTÉK | TŰRÉS | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------|-------|
| | | | MINIMUM | MAXIMUM | |
| <i>Általános jellemzők:</i> | | | | | |
| Hossz | EN 1848-2 | [m] | 50 | - | - |
| Szélesség | EN 1848-2 | [m] | 1,5 | -0,5% | +1,5% |
| Egyenesség | EN 1848-2 | - | megfelelő | - | - |
| Vastagság | EN 1849-2 | [mm] | 0,27 | -0,05 | +0,05 |
| Egységnyi területre jutó tömeg | EN 1849-2 | [g/m ²] | 150 | -10 | +10 |
| Látható hibák | EN 1850-2 | - | nincsenek látható hibák | | |
| <i>Műszaki jellemzők:</i> | | | | | |
| Tűzállóság | EN 13501-1 EN 11925-2 | [osztály] | E | - | - |
| Vízáróság | EN 1928 | - | megfelelő | - | - |
| Páraáteresztő képesség (Sd) | EN 1931 | [m] | 180 | -50 | +120 |
| Maximális húzóerő MD/CMD | EN 12311-2 EN 13859-1 | [N/50mm] | >280 / >250 | - | - |
| Nyúlás MD/CMD | EN 12311-2 EN 13859-1 | [%] | >15 / >10 | - | - |
| Szegszakító ellenállás MD/CMD | EN 12310-2 EN 13859-1 | [N] | >170 / >170 | - | - |
| Ütésállóság meghatározása | EN 12691 | - | nincs adat | - | - |
| Hajlító erő | EN 12317-2 | [N] | nincs adat | - | - |
| Terhelés alatti alakváltozás | EN 13984 | - | nincs adat | - | - |
| Alkáliakkal szembeni ellenállás | EN 13984 EN 12311-2 | - | nincs adat | - | - |
| Párazárás mesterséges öregítés után | EN 1296 EN 1931 | - | megfelelő | - | - |
| Veszélyes anyagok | | | nincs adat | | |

Megjegyzések: MD - Machine Direction (hosszirány), MDC - Cross Machine Direction (keresztirány);

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13984:2013

Hajlékony vízszigetelő lemezek. - Párafékező, párazáró műanyag és gumilemezek - Fogalom meghatározások és jellemzők

Többrétegű, szakadásálló, hálóerősítésű, hővisszaverő alumíniumozott felülettel ellátott polietilén párazáró fólia, amely megakadályozza a pára és a nedvesség bejutását ferde vagy lapos tetőszerkezetekben, függőleges falszerkezetekben vagy mennyezetekben. Minden átfedést az ajánlott speciális tömítőszalaggal kell lezárni.

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot.



SZAKFORDÍTÁS

Készítette az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A hiteles fordítást nem helyettesíti!